МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- Не допускать смешивания с полисульфидным оттискным материалом или эвгенолом
- Предназначено исключительно для использования специалистами в сфере стоматологии
- Не допускать попадания в глаза или на кожу
- Не используйте для пациентов с аллергией на силикон
- Рекомендуется хорошо мыть руки или использовать виниловые перчатки
- Не допускать контакта с латексными перчатками, маслами, акрилатами и глицерином
- Следите за тем, чтобы не проглотить материал.
- Прежде чем прикрепить новую насадку для смешивания, выдавите небольшое количество для обеспечения равномерного и одновременного смешивания основы и катализатора.Неравномерная экструзия может привести к задержке схватывания
- Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

- 2 картриджа по 50 мл (25 мл основы, 25 мл катализатора)
- Упаковка – картонная коробка - 1 шт.
- Инструкция по применению - 1шт.

Срок годности

- 2 года с даты изготовления

Место хранения

- Беречь от прямых солнечных лучей.
- Хранить в сухом и прохладном месте.

Healthy Dental International

HDI

DENU **Trans Sil**

ПРОЗРАЧНЫЙ ОТТИСКНЫЙ МАТЕРИАЛ

Denu **Trans Sil** – Прозрачный поливинилсилоксановый А-силиконовый гидрофильный слепочный материал в картридже позволяет полимеризовать композитный материал сквозь оттиск.

Показания

- Снятие оттисков с искусственных коронок, виниров, мостовидных протезов, коронок на имплантатах;
- Снятие оттисков с вкладок и накладок

Характеристики и преимущества

- Винилполисилоксановый материал (VPS) регистрация прикуса
- Простота в обращении и нанесении
- Невероятная точность
- Высокая твердость без искажений

Рабочее время и время установки

- Время работы/приготовления: 30 секунд
- Время установки и отверждения: 2 минуты

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Ортопедическая стоматология

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- **Установите картридж в диспенсер для оттисков.**
  * Картриджи универсальны: подходят для любого типа диспенсера.
- **Выдавливая небольшое количество материала, добейтесь должной консистенции базовой пасты и пасты-катализатора.**
- **Наденьте на картридж насадку для смешивания и поверните ее на 90 градусов по часовой стрелке.**
- **Аккуратно потяните за ручку диспенсера оттискных материалов для того, чтобы добиться надлежащего смешивания материалов.**
  * Следует использовать наконечник желтого цвета, как для оттискных паст низкой плотности

DENU **Trans Sil**

ПРОЗРАЧНЫЙ ОТТИСКНЫЙ МАТЕРИАЛ